

塩害防止車体下部保護塗料 クリアタイプ

塩害ガード® CLEAR

特長

- 一般的なアンダーコート剤と比較して約4倍の防錆耐久力!
塩水噴霧試験300時間以上合格!(膜厚30 μ m以上)
- 下回り防錆塗料に必要な密着性と屈曲性に優れています。
- 透明塗膜なので、下地の色をそのまま活かし優れた光沢を再現!



使用方法

- ①塗布面の砂、泥、油等を洗浄します。
 - ②洗浄後は、エアブロー等をおこない十分に水分を取り除きます。
 - ③ゴム、プラスチックや塗布しない部分、ボディーなどをマスキングします。
 - ④カップガンで塗布する場合、エア圧を0.25~0.35MPa設定してください。
 - ⑤吹き付け面から20~30cm離して塗布してください。
 - ⑥一度に厚く塗らないで、薄く2~3回に分けて塗布してください。
- ※エアゾールで塗布する場合、20cm程の距離で手早く移動しながらスプレーしてください。



品番	品名	内容量	入り数
000463	塩害ガード クリアスプレー	420mL	24本
000494	塩害ガード クリアー 1L	1L	12缶
000464	塩害ガード クリアー 16L	16L	1缶
000500	塩害ガード クリアー専用洗浄液	1L	12缶
000910	カップガン	1	1
000912	アダプター	1	1
000907	塩害ガード 専用カップ	1	1

使用上の注意

- ・必ず塗装用マスク、ゴーグル等着用の上、施工してください。
- ・溶解力の強い溶剤を使用しているため、ゴム、プラスチックには使用しないでください。
- ・旧塗膜の上に塗装する場合、われ、縮み等が発生する恐れがありますので、予めテストすることをお勧め致します。
- ・十分に乾燥する前に、雨や高湿度の状態に曝されると、塗膜の白化や、シミができる恐れがあります。
- ・可塑剤が塗ってある部分(タイヤハウスの中等)への塗布は避けてください。
- ・ガン等の洗浄及び本液の希釈には、塩害ガードクリアー専用洗浄液をご使用ください。

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580	名古屋支店 052-504-8171
仙台支店 022-788-0791	静岡出張所 052-504-8171
北関東営業所 0280-97-3050	大阪支店 06-6748-9960
東京支店 03-6414-5608	広島営業所 082-553-1013
新潟営業所 025-226-7241	岡山出張所 086-805-1830
金沢営業所 076-237-3156	福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店