

車体すき間用防錆剤

塩害ガード®

内部隙間用 ワックスタイプ

有機則非該当



特長

- すき間に浸透して防錆皮膜を形成します。
- 半乾性タイプで乾燥後の皮膜は手で触れてもはく離しません。
- 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。

用途

- 自動車の内部防錆として
各メンバー内部、フェンダー内部、サイドシル内部、
ドア内部、スポット溶接合わせ面内部等、
塩害ガードが塗布できない箇所に



[性能 / 性状]

塩水噴霧	480時間合格	膜厚	20~50μm
屋内防錆	5年以上(膜厚20μm)	使用温度範囲	100℃以下
屋外防錆	2年以上(膜厚50μm)	耐熱性(乾燥塗膜)	100℃ 1hr 垂れなし
指触乾燥(20℃)	2時間	塗布面積	1.5~2.0㎡/本
完全乾燥(20℃)	24時間	上塗り	不可

品番 : 000459
品名 : 塩害ガード 内部隙間用
ワックスタイプ
内容量 : 500mL
入数 : 24本(12本×2箱)
JANコード : 4985329104591

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580
仙台支店 022-788-0791
東京営業課 03-6414-5608
北関東営業所 0280-97-3050
群馬営業所 0270-25-1168
千葉出張所 043-214-0125
西東京出張所 03-6414-5608
新潟営業所 025-226-7241

名古屋支店 052-504-8171
静岡出張所 052-504-8171
金沢営業所 076-237-3156
大阪支店 06-6748-9960
岡山営業所 086-805-1830
広島営業所 082-553-1013
福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店