

油性タイプ

塩害ガード® スプレー RED



塩害ガード® スプレー ORANGE

塩害防止車体下部保護塗料

特化則非該当

塩水噴霧試験1,000時間の耐久性!! 作業性と性能で選ばばコレ!!

特長

- 特化則非該当になりました。
- 塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
- 車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
- 従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。
- 中性塩水噴霧試験1,000時間の耐久性。(塗布膜厚200μm以上)



使用方法

- ①塗装面の汚れを良く落としてから使用してください。錆がある場合はワイヤーブラシなどでしっかり錆を落とします。ジंकコートで前処理をするとより効果的です。
- ②塗装しない部分をマスキングしてください。
- ③使用前に缶を良く振ってください。
- ④一度に厚く塗らず、薄く2、3回に分けて塗布してください。
(厚く塗りすぎると乾燥不良の原因となります。)

一斗缶タイプも
特化則非該当になりました。



テクニカルデータ

- 指触乾燥 20分(常温)
 - 塗布面積 0.6~0.9m²/kg
 - 推奨膜厚 200μm以上
 - 塩水噴霧試験 1,000時間※1
- ※1 推奨膜厚200μm以上にて塩水噴霧試験した結果の値となります。

品番	品名	内容量	入数
000466	塩害ガード スプレーレッド	420mL	24本 (6本×4箱)
000467	塩害ガード スプレーオレンジ	420mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第一石油類 危険等級II

使用上の注意

- ・用途以外には使用しないでください。本品は業務専用品です。業務用以外では、使用しないでください。
- ・使用中、使用後ともに換気に充分注意してください。
- ・耐溶剤性のないゴム、プラスチックには使用しないこと。
- ・使用目的以外の部分に付着した際は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・強制乾燥をする場合は指触乾燥後に行ってください。
- ※可塑剤を多く含むタイヤハウスやシーラー部分に塗ると、硬化不良やべたつきが出る場合があります。タイヤハウスやシーラー部分に塗布する場合は、ご試験の上塗布するか、ご使用を避けてください。
- ※目立たない箇所で試し塗りをし、問題が無いことを確認のうえ、ご使用ください。

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580	名古屋支店 052-504-8171
仙台支店 022-788-0791	静岡出張所 052-504-8171
東京営業課 03-6414-5608	金沢営業所 076-237-3156
北関東営業所 0280-97-3050	大阪支店 06-6748-9960
群馬営業所 0270-25-1168	岡山営業所 086-805-1830
千葉出張所 043-214-0125	広島営業所 082-553-1013
西東京出張所 03-6414-5608	福岡営業所 092-472-2067
新潟営業所 025-226-7241	

取扱販売店