

マフラー防錆コートブラック

Anti-corrosiv Coat Used for Muffler

耐熱600℃
半光沢ブラック
有機則非該当
PRTR非該当



特長

- 耐熱600℃のマフラー用防錆塗料です。
- 融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。
- 塩水噴霧試験120時間(膜厚20 μ m)をクリアしました。
- 半光沢の落ち着いた黒色です。
- 消防法上の第四類第二石油類です。

品番:000456
 品名:マフラー防錆コートブラック
 内容量:300mL
 入数:24本
 JANコード:4985329104560

性能

塗布面積(1回塗り)	0.8~1.0m ² /本(目安)
1回塗り膜厚	5~10 μ m(目安)
指触乾燥	20~25分(20℃)
硬化時間	100℃ 5時間以上
	150℃ 60分
	200℃ 15分
塩水噴霧試験	120時間(膜厚20 μ m以上)
推奨塗布膜厚	20 μ m(2回塗り)



※注意事項

本品は業務用です。用途以外、業務用以外では使用しないでください。使用後は缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。指触乾燥後、加熱して(200℃以上、15分程度)塗膜を硬化させてください。硬化が不十分な場合、塗膜がベタ付くおそれがあります。下地処理、加熱条件によっては、600℃以下でも剥離する可能性があります。また、400℃以上で加熱すると徐々に脱色します。

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580	静岡出張所 052-504-8171
仙台支店 022-788-0791	金沢営業所 076-237-3156
東京支店 03-6414-5608	大阪支店 06-6748-9960
北関東信越営業所 0270-25-1168	岡山営業所 086-805-1830
茨城出張所 0280-97-3050	広島営業所 082-553-1013
新潟出張所 025-226-7241	愛媛出張所 06-6748-9960
名古屋支店 052-504-8171	福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店